

	Scheda tecnica	Specifica interna	Data	Redatto	Verificato	Approvato
	S4160M_a	P_B001	11/09/17	RQ	LAB	UT
CRUMBS						

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pellame rifinito al poliuretano
Polyurethane Finished leather

DESTINAZIONE D'USO/TO BE USED FOR

Pellame per pelletteria
Leather goods

Caratteristica Parameter	Metodo Method	Valore Value	U.M.
Resistenza allo strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3377-2	≥ 60	N
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	UNI EN ISO 3376	≥ 10	N/mm ²
Adesione della rifinitura a secco <i>Finish adhesion - Dry</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 15	N/cm
Sfregamenti a secco @150 cicli <i>Colour fastness to rubbing – Dry @150 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4	s.g. g.s
Sfregamenti umido @100 cicli <i>Colour fastness to rubbing – Wet @100 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4	s.g. g.s
Resistenza alla flessione @20.000 flessioni <i>Flexing endurance @20,000 flex cycles</i>	UNI EN ISO 5402	Nessun danno <i>No damage</i>	
Solidità del colore alla luce artificiale Energia di esposizione 16.000 kj/m ² <i>Colour fastness to artificial light</i> <i>Exposition energy 16.000 kj/m²</i>	UNI EN ISO 105B02 (MET. 5)	≥ 3	s.g. g.s

Abbreviazioni

ppm = parti per milione
sg = scala dei grigi ISO 105-A02:1993
sb = scala dei blu ISO 105-B02:1994 §4.1.1
NR = Non Rilevabile

Abbreviations

ppm = part per million
sg = grey scale ISO 105-A02:1993
sb = blue scale ISO 105-B02:1994 §4.1.1
ND = Not Detectable

I VALORI RIPORTATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DEL COLORE, DELLO SPESSORE E DI EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI DEL CLIENTE. NEL CASO QUESTO DOCUMENTO SIA CONSIDERATO REQUISITO CONTRATTUALE DEVE ESSERE ESPlicitAMENTE CITATO NELL'ORDINE DEL CLIENTE.
THE VALUES REPORTED IN THIS DOCUMENT CAN CHANGE ACCORDING TO THE COLOUR, THE THICKNESS AND OTHER PARTICULAR REQUESTS OF THE CUSTOMER. IN CASE THIS DOCUMENT SHOULD REPRESENT A CONTRACTUAL REQUIREMENT IT MUST BE CLEARLY QUOTED IN CUSTOMER ORDER.